

# АКВАТЭЧ ТЕЙП ТПО



## Описание продукции:

**АКВАТЭЧ ТЕЙП ТПО** - это гидроизоляционная эластичная неармированная лента на основе термопластичных полиолефинов (ТПО) Обладает высокими физико-механическими характеристиками и химической стойкостью. Приклеивается к основанию при помощи специального эпоксидного клея АКВАТЭЧ СТРОНГ

## Область применения:

- *Гидроизоляция внешних деформационных, конструктивных соединительных швов, в том числе с экстремальными подвижками.*
- *Гидроизоляция швов и трещин в подвалах, туннелях и трубах.*
- *Гидроизоляция трещин в бетоне.*
- *Ремонт гидроизоляции швов.*
- *Гидроизоляция гидротехнических сооружений.*
- *Гидроизоляция швов между жесткими и гибкими поверхностями.*

## Параметры

Цвет	Серый	
Толщина	1мм	2мм
Ширина	200;300;500;1000 мм	200;300;500;1000 мм
Длина	25 м.	
Прочность при разрыве, не менее	8 МПа	
Удлинение при разрыве, не менее	500%	
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 2 ч	отсутствие следов проникновения воды	
Срок годности	24 месяца с даты изготовления	
Температура эксплуатации	от - 30°С до + 60°С	
Твердость, Шор А	93	

## Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым и прочным. Для удаления разрушающихся частей, следов краски, выцветания, масел, цементного молока необходимо произвести пескоструйную обработку. Затем очистить поверхность от пыли при помощи сжатого воздуха. Металлические поверхности также необходимо очистить от следов ржавчины, масел и краски при помощи пескоструйной обработки (требования SA 2 ½) желательно до «чистого» металла. Перед нанесением на свежий бетон, необходимо дать ему выстояться не менее 28 дней. При применении материалов температура должна быть не ниже +5°С

## Нанесение

На подготовленную поверхность по краям шва с помощью шпателя наносят слой эпоксидного клея АКВАТЭЧ СТРОНГ толщиной около 2 мм и шириной на 1 см больше ширины ленты АКВАТЭЧ ТЭЙП ТПО, при этом необходимо следить, чтобы клей не попадал в полость шва. В случае если раскрытие шва менее 1 см, следует оставить чистый участок, прилегающий к шву, шириной 2 см. Далее в течение 40 минут после нанесения клея АКВАТЭЧ СТРОНГ чистую и сухую ленту АКВАТЭЧ ТЭЙП ТПО монтируют на шов, выдавливая воздух и излишки клея валиком.

## Техника безопасности

Использовать стандартные меры предосторожности при работе с химической продукцией, для примера: Запрещается курить и т.д. при работе с продуктом. Необходимо мыть руки после применения продукта. Специфические требования по применению и транспортированию материала можно найти в паспорте безопасности на материал (MSDS).